

## BOLETIM TÉCNICO ACQUATRAFIC



Tinta acrílica pura à base de água que proporciona maior rendimento por m<sup>2</sup> devido sua tecnologia de altos sólidos. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas.

### Classificação

ABNT/ NBR 13.699 - Sinalização horizontal viária - Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água.

### Características

- Secagem rápida;
- Maior sólido por volume;
- Maior rendimento;
- Resistência à abrasão;
- Não inflamável;
- Não provoca danos aos pavimentos;
- Não agride o meio ambiente e os operadores na aplicação;
- Baixo VOC;
- Ecologicamente correta.

Código	Cor	Coordenadas Cromáticas							
		x	y	x	y	x	y	x	y
SV401	Branco	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375
SV402	Amarelo	0,443	0,399	0,545	0,455	0,465	0,535	0,389	0,431

### Embalagem

Balde plástico de 18 litros

### Pavimento

Betuminoso e Concreto

## BOLETIM TÉCNICO *ACQUATRAFIC*

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Água até 3%, se necessário.

### Transporte e armazenamento

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagens com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

### Manuseio

- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes),
- Consulte a FISPQ,
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno,
- Não reutilizar as embalagens.

### Método de preparação e aplicação

- Abrir o balde e verificar se há formação de pele, em caso positivo, retirar a pele antes da homogeneização;
- É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto;
- É recomendado o peneiramento do produto no momento do carregamento;
- Caso necessário, diluir com água potável conforme indicado acima;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante;

## BOLETIM TÉCNICO ACQUATRAFIC

- Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida.
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

### Execução da sinalização

A sinalização deve ser executada conforme o exigido na norma ABNT/NBR 15.405 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.

### Refletorização

Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalização Horizontal Viária – Microesferas de vidro:

- Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;
- Aspergir na superfície da Tinta: Microesferas Tipo IIA e IIC 300 a 400 g/m<sup>2</sup> – Dupla ou Simples Aspersão.

### Informações técnicas

Ensaio e requisitos	Métodos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em volume	ASTM D 2697	65	-
Antiderrapância BPN	ASTM E 303	50	-
<b>Espessura úmida</b> 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm	Cálculo	<b>Sem premix</b> 45 m <sup>2</sup> por balde 36 m <sup>2</sup> por balde 30 m <sup>2</sup> por balde	<b>Com premix</b> 50 m <sup>2</sup> por balde 40 m <sup>2</sup> por balde 33 m <sup>2</sup> por balde
Massa Específica g/cm <sup>3</sup>	NBR 15.438	1,60	-
Resistência à abrasão (Litros) Branca Amarela	NBR 15.438	100 90	-
Tempo de liberação ao Tráfego *	Estimado	-	20 minutos

## BOLETIM TÉCNICO *ACQUATRAFIC*

Veículo	NBR 15.438	Acrílica pura
---------	------------	---------------

\* Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site [www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)